



O

POMPA SEÇİMİ YAPILIRKEN SORULMASI GEREKEN SORULAR?

V

Z

O

-Pompada geçen akışkan nedir? Derişimi ne kadardır?
(örneğin %25 sülfürik asit)

-Akışkan sıcaklığı kaç derecedir?

D

-Akışkanın yoğunluğu ne kadardır? (örneğin 1000 cp)

E

-İstenen sıvı kapasitesi nedir?

S

T

-Akışkanda partikül var mıdır?

E

-Pompanın emiş ve basma mesafesi nedir?

K

-Sistemin mevcut bağlantı hattı ölçüsü nedir?

-Daha önce kullanılan bir pompa var mıdır? Var ise özellikleri nedir?

-Sistemde kompresör var mıdır? Hava kapasitesi yeterli midir?

KİMYASAL SEÇİM TABLOSU

SÜT	PP-E	POLİPROPİLEN	EPDM
ALÜM	PP-N	POLİPROPİLEN	NEOPRENE
SIVI GÜBRE	PP-N / AL-N	POLİPROPİLEN veya	NEOPRENE
POLİ	PP-N/PP-S	POLİPROPİLEN	NEOPRENE veya SANTOPREN
ANTİFİRİZ	PP-S	POLİPROPİLEN	SANTOPREN
ARSENİK ASİT	PP-S	POLİPROPİLEN	SANTOPREN
BEYAZ TUTKAL	PP-S	POLİPROPİLEN	SANTOPREN
ÇİNKO SÜLFAT	PP-S	POLİPROPİLEN	SANTOPREN
FOSFORİK ASİT %10-	PP-S	POLİPROPİLEN	SANTOPREN
GLİSERİN	PP-S	POLİPROPİLEN	SANTOPREN
HİDROKLORİK ASİT	PP-S	POLİPROPİLEN	SANTOPREN
KALSİT	PP-S	POLİPROPİLEN	SANTOPREN
LAKTİK ASİT	PP-S	POLİPROPİLEN	SANTOPREN
NİTRİK ASİT %10	PP-S	POLİPROPİLEN	SANTOPREN
NÖTR ÇAMUR	PP-S	POLİPROPİLEN	SANTOPREN
SÜLFÜRİK ASİT %10-	PP-S	POLİPROPİLEN	SANTOPREN
KOSTİK	PP-S (0- %50), PP-T	POLİPROPİLEN	SANTOPREN veya TEFLON
ATIKSU	PP-S / AL-S	POLİPROPİLEN veya	SANTOPREN
SU BAZLI TUTKAL	PP-S / AL-S	POLİPROPİLEN veya	SANTOPREN
ADBLUE	PP-T	POLİPROPİLEN	TEFLON

AKRİLİK ASİT	PP-T	POLİPROPİLEN	TEFLON
ÇAMAŞIR SUYU	PP-T	POLİPROPİLEN	TEFLON
FOSFAT	PP-T	POLİPROPİLEN	TEFLON
FOSFORİK ASİT %50-	PP-T	POLİPROPİLEN	TEFLON
GALVANİZ KAPLAMA	PP-T	POLİPROPİLEN	TEFLON
KROMLU ATIKSU	PP-T	POLİPROPİLEN	TEFLON
DEMİR CLORÜR	PP-T	POLİPROPİLEN	TEFLON
LAK	PP-T	POLİPROPİLEN	TEFLON
METAL	PP-T	POLİPROPİLEN	TEFLON
NİTRİK ASİT %25	PP-T	POLİPROPİLEN	TEFLON
PARAFİN	PP-T	POLİPROPİLEN	TEFLON
PORTAKAL-LİMON	PP-T	POLİPROPİLEN	TEFLON
SİYANÜRLÜ ATIKSU	PP-T	POLİPROPİLEN	TEFLON
AKIŞKAN	POMPA	POMPA GÖVDESİ	DİYAFRAM
SİNTİNE-BALANS	AL-B	ALİMİNYUM	BUNA-N
YAĞ	AL-B	ALİMİNYUM	BUNA-N
FUEL ÖİL	AL-B/ AL-N	ALİMİNYUM	BUNA-N veya
ALÇI	AL-N	ALİMİNYUM	NEOPRENE
KAN	AL-N	ALİMİNYUM	NEOPRENE
MADEN	AL-N	ALİMİNYUM	NEOPRENE
MELAS	AL-N	ALİMİNYUM	NEOPRENE
SERAMİK ÇAMURU	AL-N	ALİMİNYUM	NEOPRENE
SİR	AL-N	ALİMİNYUM	NEOPRENE
VAM	AL-N	ALİMİNYUM	NEOPRENE
JÖLE	AL-N (AĞIR	ALİMİNYUM	NEOPRENE
LATEKS	AL-N / AL-S	ALİMİNYUM	NEOPRENE veya SANTOPREN
POLYOL	AL-N /AL-T	ALİMİNYUM	NEOPRENE veya

KİMYASAL ÇAMUR	AL-S	ALİMİNYUM	SANTOPREN
PENTANE	AL-S	ALİMİNYUM	SANTOPREN
SU BAZLI BOYA	AL-S	ALİMİNYUM	SANTOPREN
VERNİK	AL-S	ALİMİNYUM	SANTOPREN
ALKOL	AL-T	ALİMİNYUM	TEFLON
BENZİN-MAZOT	AL-T	ALİMİNYUM	TEFLON
BOYA-TİNER	AL-T	ALİMİNYUM	TEFLON
DOP YAĞI	AL-T	ALİMİNYUM	TEFLON
ETHANOL	AL-T	ALİMİNYUM	TEFLON
HEGZAN	AL-T	ALİMİNYUM	TEFLON
İZOSİYONAT	AL-T	ALİMİNYUM	TEFLON
JET YAKITI	AL-T	ALİMİNYUM	TEFLON
NİTRİK ASİT CONC.	AL-T	ALİMİNYUM	TEFLON
REÇİNE	AL-T	ALİMİNYUM	TEFLON
SOLVENT BAZLI	AL-T	ALİMİNYUM	TEFLON
SOLVENT NAFTA	AL-T	ALİMİNYUM	TEFLON
TARIM İLACI(KSİLEN)	AL-T	ALİMİNYUM	TEFLON
GAZ YAĞI	AL-T/AL-B	ALİMİNYUM	TEFLON veya
HİDROLİK YAĞ	AL-T/AL-B	ALİMİNYUM	TEFLON veya
YAĞ ÇÖZÜCÜ-	AL-T/SS-T	ALİMİNYUM veya	TEFLON
ASETON	DD-T/AL-T	DÖKME DEMİR veya	TEFLON
SIVI GÜBRE	PP-N /AL-N	POLİPROPİLEN veya	NEOPRENE
ATIKSU	PP-S / AL-S	POLİPROPİLEN veya	SANTOPREN
SU BAZLI TUTKAL	PP-S / AL-S	POLİPROPİLEN veya	SANTOPREN

POMPA SEÇİMİ YAPARKEN LÜTFEN TEKNİK DESTEK ALINIZ.
 WEB SİTEMİZE MUTLAKA UĞRAYINIZ.
 TEKNİK EKİBİMİZ SİZE HER ZAMAN DESTEK OLACAKTIR.